

FICHE TECHNIQUE

POLYETHYLENEGLYCOL 2000

Réf : **35091**

N° C.A.S. #	[25322-68-3]
Formule :	$\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$
P.M.:	2000
Point de fusion:	53-55°C
PH :	5 - 7,0 à 100 g/l à 25 °C
Hydrosolubilité :	650 g/l à 20°C