

FICHE TECHNIQUE

HUILE DE PARAFFINE M002

Ph. Eur.

Référence: **38020**

	METHODE	RESULTAT
Couleur Saybolt	ASTM D156	>+ 30
Densité à 15° C	ASTM D4052	0,848
Viscosité cinématique à 20° C	ASTM D445	36 cSt
Viscosité cinématique à 40° C	ASTM D445	15 cSt
Viscosité cinématique à 100° C	ASTM D445	3,5 cSt
Point éclair	ASTM D92	185° C
Indice de réfraction :	ASTM D1747	1,467