

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

TAMIS MOLECULAIRE 4 Angströms

Ref : 80084

Chaleur spécifique nominale :	0,23 Kcal/kg/°C
Chaleur nominale d'adsorption :	1000 Kcal/kg d'eau
Capacité d'adsorption statique d'eau :	17,5 % (23°C, 10 % d'humidité relative)
Capacité d'absorption d'eau :	20,5 % (23°C, 50 % d'humidité relative)
Perte au séchage (à 950°C) :	2 % maxi
Résistance moyenne à l'écrasement :	3,5 – 7 daN